

GRUPO VII

N

REVESTIMENTO N GRUPO VII

Composição: 100% pele natural


	Método/Norma	Resultado	Unidade
Peso	ISO 2686-2	310 ± 5%	g/m²
Solidez da cor à luz	EN ISO 105 B02	4	graus
Alongamento de ruptura	EN ISO 1421	Longitudinal: 85 Transversal: 85	%
Resistência ao rasgar	EN 3377-1	20	daN

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Recomendações:

- Aspirar em força média para retirar pó, fibras de vestuário, migalhas etc
- Nódos não gordurosas deverão ser limpas de imediato com uma esponja ou um pano sem pelos humedecidos apenas em água morna.
- Não deixar a actuar qualquer detergente no revestimento.
- Não esfregar fortemente o revestimento.
- Não usar detergentes abrasivos ou à base de solventes.
- Não limpar a vapor.
- Não humedecer completamente o revestimento.

Cores claras poderão apresentar sinais visíveis de retenção de pigmentos de vestuário e de desgaste mais rapidamente.



N48



N10

N56

N13



N24

N12

N40



N61

N57

N99

QUALIDADE DA PELE

A qualidade da pele deriva de uma selecção cuidada de peles Europeias, espessura 0,9/1,1mm, obtidas através de tratamento com crómio e posterior tingimento em banho de anilina. Todo o processo é levado de acordo com as normas ambientais usando apenas produtos não tóxicos e preservando as características naturais, por esse motivo são mais frequentes marcas ocorridas durante a vida do animal que em peles artificialmente corrigidas. Tal facto preserva e intensifica a sua beleza natural. A pele é suficientemente hidrófoba mas simultaneamente mantendo os atributos da pele genuína como permeabilidade e transpiração. As irregularidades à superfície como rugas, estrias e diferenças de grão não são defeitos, mas testemunham a vida animal natural e tornam cada peça única. Por estas razões não podemos garantir as mesmas cores entre lotes diferentes.

* CARACTERÍSTICAS NO VERSO
Pode ocorrer variações de cor em diferentes lotes.